

FILZWOLLE COLOR

Anleitung

Filzpuschen mit Fellbommel

Qualität:

Filzwolle color (Fa. Gründl)
100 % Schurwolle
50 g ca. 50 m

Größe: 38/39 (40/41, 42/43)

Verbrauch:

ca. 200 g Filzwolle color Fb. 25
(braun-anthrazit multicolor)
2 mittlere Fellbommel Fb. 24 (camel)

Nadelstärke:

Rundstricknadel und Nadelspiel 8,0 – 9,0

Muster:

glatt rechts:
in Reihen: Hinreihe: rechte Maschen, Rückreihe:
linke Maschen
in Runden: nur rechte Maschen

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Abweichende Angaben für Gr. 40/41 und Gr. 42/43
stehen in Klammern.

Mit der Rundstricknadel 32 (34, 36) Maschen
anschlagen und 33 (35, 37) Reihen glatt rechts stricken. Dann die Maschen auf das Nadelspiel
verteilen 4 x 8 (2 x 8 und 2 x 9, 4 x 9) Maschen.

Weiter in Runden stricken, dabei in der 1. Runde in der vorderen Mitte 2 Maschen dazu anschlagen =
34 (36, 38) Maschen. Nach 27 (29, 31) Runden die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Runde die letzten
beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken, wiederholen bis auf jeder Nadel noch
2 Maschen übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Fertigstellung:

Hintere Naht möglichst flach schließen und die Puschen filzen.

Filzen:

Die Pantoffeln (alleine) mit 3 Tennisbällen in der Waschmaschine, bei 40 °C Buntwäsche, filzen.
Bitte keinen Weichspüler verwenden. Etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter
Weichpflege dazu geben. Nach dem Waschen in Form bringen und trocknen lassen.
Nach dem Trocknen den Fellbommel aufnähen.



Größentabelle Filzhausschuhe aus Filzwolle uni & Filzwolle color

Größe	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35
Maschenanschlag	22	24	26	26	28	30
Reihenanzahl	21	22	23	24	25	28
Maschenanzahl in Runden	24	26	28	28	30	32
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	19	20	21	22	23	24

Größe	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
Maschenanschlag	30	32	34	36	38
Reihenanzahl	31	33	35	37	39
Maschenanzahl in Runden	32	34	36	38	40
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	25	27	29	31	32



Schrumpungsgrad:
ca. -30 % bis -40 %